



Druckimprägnierung

Technisches Merkblatt

Druckimprägnieren KDS chromfrei

Die Druckimprägnierung ist sinnvoll, wenn Schnittholz starker Witterung, Erd- oder Wasserkontakt ausgesetzt ist. KDS-imprägniertes Holz kann nach 3 Tagen weiterverarbeitet werden. Das KDS-imprägnierte Holz ist grundsätzlich überstreichbar.

Schutzwirkung

Die Druckimprägnierung ist vorbeugend wirksam gegen Insektenbefall und Fäulnispilze. Temporär ist sie auch wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilze.

Technische Angaben

Produkt:	Impralit KDS, chromfrei
Anwendungsgebiet:	Für Fassaden
Farbtöne:	Grün, braun und grau
Toxikologie:	Kupferhydroxidcarbonat 10 %, Borate 1.6 %, Didecylpolyxethylammoniumborat 10 %
Anwendungsverfahren:	Kessel - Wechseldruckimprägnierung
Fixierung:	Im Druckbehälter; Holz kann nach 3 Tagen verbaut werden
Giftklasse des Holzes:	Giftklassenfrei
Kessellänge:	Max. Holzlänge 12.50 m

Nachtrocknung:

Trockenes und lufttrockenes Holz nimmt beim Imprägnierungsvorgang Feuchtigkeit auf. Das Holz sollte deshalb nach der Imprägnierung bis zum Verbau trocken gelagert werden. Die Fixierungszeit KDS chromfrei beträgt mindestens drei frostfreie Tage. Es ist genügend Trocknungszeit einzuplanen. Imprägniertes Holz kann dabei auch künstlich getrocknet werden. Für Schäden durch Abswinden kann die Schilliger Holz AG keine Haftung übernehmen.



Druckimprägnierung

Druckimprägnieren		Preis Fr. / m ²			
		< 50 m ²	< 100 m ²	< 200 m ²	> 200 m ²
Druckimprägnieren grün	24 mm				
Druckimprägnieren braun	24 mm				
Druckimprägnieren grün	30 mm				
Druckimprägnieren braun	30 mm				
Druckimprägnieren grau		auf Anfrage			