



# LEIMHOLZ

## QUALITÄTSKRITERIEN LEIMHOLZ

| MERKMALE  | NORMAL-QUALITÄT  | INDUSTRIE-QUALITÄT   |
|---|--|--|
| <b>Allgemein</b>  | Für den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen, z.B. Sichtdachstühle, Wohnbereiche, Carports etc. | Für Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen, z.B. Industrie- und Produktionshallen, nicht sichtbarer Dachstuhl, landwirtschaftliche Gebäude etc. |
| <b>Äste</b><br>– gesunde, festverwachsene Äste<br>– andere Äste und Astlöcher | zulässig<br>zulässig<br>mit grösstem sichtbarem Durchmesser über 20 mm ausgeflickt                                       | zulässig<br>zulässig   |
| <b>Harzgallen</b>   | bis 5 mm x 50 mm zulässig  | zulässig   |
| <b>Rindeneinwuchs</b>   | nicht zulässig   | zulässig   |
| <b>Baumkante und Rinde</b>  | nicht zulässig   | Baumkante zulässig<br>Rinde nicht zulässig   |
| <b>Verfärbungen (Bläue / braune und rote Streifen)</b>                        | zulässig bis 10 % der sichtbaren Oberfläche  | zulässig   |
| <b>Fäule</b>  | nicht zulässig   | nicht zulässig   |
| <b>Insektenbefall</b>   | Frassgänge bis 2 mm Durchmesser bei inaktivem Insektenbefall zulässig  | Frassgänge bis 2 mm Durchmesser bei inaktivem Insektenbefall zulässig  |
| <b>Risse</b>  | Schwindrisse bis 4 mm Rissbreite zulässig<br>Übrige Risse nicht zulässig   | Schwindrisse zulässig<br>Übrige Risse nicht zulässig   |
| <b>Längskrümmung</b>  | bis 4 mm auf 2 m zulässig  | bis 4 mm auf 2 m zulässig  |
| <b>Keilzinkenabstand bei den Decklamellen</b>                                 | ohne Begrenzung  | ohne Begrenzung  |
| <b>Oberfläche</b>   | gehobelt und gefast  | gehobelt und gefast  |
| <b>Ausbesserung mittels «Schiffchen», Dübeln, Leisten etc.</b>                | zulässig   | nicht erforderlich   |
| <b>Ausbesserung mittels Füllmasse (z.B. Spachtel)</b>                         | zulässig   | nicht erforderlich   |
| <b>Hobelmesserschläge</b>   | ohne Begrenzung  | ohne Begrenzung  |