

biod® rivestimento per facciate prepatinate

Dati tecnici



Maschio e femmina



Romboidale



Scanalatura

Specie di legno:	Abete bianco svizzero
Qualità:	N1, taglio radiale del legno grosso
Lunghezze:	2.00 – 5.00 m (ogni 50 cm) (Distinta delle lunghezze necessaria per ottimizzare la disponibilità)
Dimensione:	Larghezza 85 mm, Spessore 25 mm, disponibile solo piallato
Umidità:	13%+/- 2%
Termine di consegna:	Su richiesta
Processo d'ingrigiamento:	Da tre a sei mesi dipende degli agenti atmosferici, senza sostanze chimiche

Informazioni importanti su biod®

biod® anticipa il primo processo di invecchiamento naturale del legno non trattato. Il processo non viene tuttavia interrotto dal trattamento biod. Condizioni sfavorevoli possono provocare una decolorazione, in particolar modo dal grigio al marrone. Il manifestarsi della decolorazione dipende dall'esposizione alle intemperie, dal clima e dal luogo di collocazione.

È possibile che le vespe rosicchino in parte la materia deteriorata del legno per costruire i loro nidi. Questo fenomeno naturale è però compensato in gran parte dall'ingrigimento progressivo della superficie.

Il montaggio del rivestimento biod® equivale a quello di un comune rivestimento in legno. In seguito al trattamento è possibile che singole perline risultano leggermente strutturate o deformate. È inoltre possibile la formazione di fenditure superficiali.